

KFC

トンネル施工・関連設備に卓抜のプロフェッショナル
NATMのパイオニア

株式会社 ケー・エフ・シー

SN DRY MORTAR

先充填用途に最適な、高性能モルタル

SNドライモルタル

用途：

ロックボルト等の定着材

「SNドライモルタル」は、先充填用のモルタルとして開発され、一般にロックボルト等の施工に適した配合が工夫されています。所定の水量で混練りすると軟らかくて粘りがある性状を有しており、上向きのボアホールに充填しても流出しにくく、なおかつ十分な初期強度を発揮するロックボルト用のモルタルです。

優れた特性

- 所定の水を混練りするだけで高品質のモルタルを練ることができます。
- 流動性と粘着性を兼ね備えており、施工に適した性状が得られます。
- MAIポンプでの施工に適した配合となっています。
- 標準練り上がり量：約10ℓ / 袋

社内規格

フロー値 (テーブルフロー)	圧縮強度 (社内規格)
150 ± 20mm	10 N/mm ² (1日)
180 ± 20mm	10 N/mm ² (3日)

※上記数値は、練り混ぜ水温20±2℃として測定。

※圧縮強度数値は、供試体：φ50×100の標準養生参考値です。



「SNドライモルタル」20kg/袋

KFC 株式会社 ケー・エフ・シー <http://kfc-net.co.jp>

東京土木営業部 〒105-0011 東京都港区芝公園2丁目4番1号芝パークビルB館11階 TEL.03-6402-8251 FAX.03-6402-8255

大阪土木営業部 〒530-0047 大阪市北区西天満3丁目2番17号 TEL.06-6363-1884 FAX.06-6313-0755

東北営業所 〒981-3133 仙台市泉区泉中央4丁目15番1号 TEL.022-772-3983 FAX.022-772-3984

福岡営業所 〒812-0016 福岡市博多区博多駅南6丁目16番10号第一小笠原ビル TEL.092-461-2735 FAX.092-475-5747

※このカタログに記載されている内容は予告なく変更する場合があります